



דף מידע טכני

סיקה סרם®-TG CLEAN

רובה אקרילית דוחה מים למילוי ואיטום מישקים באריחים

תיאור המוצר רובה אקרילית מעולה, חד רכיבית למילוי מישקים (פוגות) ברוחב 6-1 מ"מ בריצוף קרמיקה, שיש ואבן בעלת אפקט דחיית מים חזק ועמידות משופרת לאחר הייבוש.	
שימושים החומר משמש גם לחיץ וגם לפניס. לשימוש בקירות, רצפות, אמבטיות, בריכות ועוד. לשימוש בייחוד באיזורים בהם נדרשת קלות ניקיון ושמירה על מראה אסתטי של המילוי.	
תכונות / יתרונות ▲ לחומר יכולת הדבקות מעולה, יישום מהיר וקל. ▲ עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר קשים. ▲ לחומר עמידות נגד סביבות ימיות וכלורידים. ▲ הרובה אינה נסדקת. ▲ הידרופובית - דוחה מים ושמן לאחר הייבוש לקלות ניקוי ושמירה על מראה המילוי	
אישורים אישור מת"י התאמה לתקן 1661 חלק 1 דירוג CG2 עמידות בתנאי שחיקה מוגברים עמידות משופרת בסביבה ימית וכלורידים תו תקן ירוק של מכון התקנים הישראלי	
אריזה חד רכיבי - דליים של 5 ק"ג	
מראה/גוונים אבקה עדינה בגוונים שונים לבן 1100 אפור 1110 אפור 1112 בז' יסמין 1130 בז' 1132	
מידע טכני	
אחסון / חיי מדף 12 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים בטמפרטורה שבין 5° ל 25° צל כשהמוצר סגור באריזתו המקורית, טרם נפתחה. יש להרחיק מאזורים לחים.	
בסיס כימי מלט לבן + מוספים משפרי עבירות	

עברית
הדבקת אריחים ומילוי מישקים

משקל סגולי	~1.32 ק"ג/ליטר תערובת יבשה ~2.00 ק"ג / ליטר לתערובת רטובה.
הוראות יישום	יש לנקות מכלולך, אבק, שמן, חלקים רופפים וכדומה. יש לעבור על הפוגות עם ספוג לח. יש לערבב את החומר עם 350-400 מ"ל מים לכל 1 ק"ג של אבקה עד לקבלת תערובת הומוגנית ונחה לשימוש. (1.75-2.00 ליטר מים לכל דלי של 5 ק"ג). חשוב! המוצר בעלת תכונות דחיית מים חזקות. אי לכך חשוב להקפיד על תהליך ערבוב של לפחות 12 דקות עד לתחילת הריאקציה בין המוצר למים. לאבקה היבשה דרושים לפחות 60 שניות עד להמסתה במים כך שלמראית עין עשוי להיראות כאילו המוצר אינו מתערבב עם המים. יש להמשיך בערבול האחיד עד לקבלת תערובת רטובה ומעורבבת. אין להוסיף במשך הערבול או אחריו מים מעבר לכמות הנדרשת כדי לזרז תהליך זה. חובה לערבב את המוצר עם מערבול חשמלי במהירות 300-400 סל"ד או מוט ערבול המורכב על מקדחה. אין לערבב את המוצר באופן ידני. ערבול ידני אינו מספיק חזק ליצירת התלכדות של תערובת האבקה עם המים באופן אחיד ותיקין. לאחר הערבול וקבלת תערובת רטובה בעבירות הנדרשת, יש למלא את המישקים בהתאם ליישום עם מגב גומי, שפכטל וכדומה. כ 20-30 דקות לאחר היישום (תלוי בטמפרטורה) ולא יאוחר מ 40 דקות לאחר המילוי יש לנקות את העודפים עם ספוג רטוב (מים חמים מיטיבים לנקות). יש לשים לב היטב לזמני העבודה עם המוצר במקומות יבשים וחמים. מומלץ לא לעבוד עם המוצר תחת קרינת שמש ישירה וחזקה, האיזורים בעלי רוחות חזקות וערות או בתנאים של יובש וטמפרטורות קיצוניות. ייבוש מהיר מידי של המוצר עלול לפגוע בהידרציה שלו ולהתבטא בסדיקה של המישקים. תנאי התשתית והסביבה: יש ליישם את המוצר בתנאים של מינימום 5°C+ ומקסימום 40°C+ טמפרטורת סביבה ותשתית. אין לבצע את המוצר על תשתיות רטובות או ספוגות. הלחות בתשתית הריצוף (סומסום) לא תעלה על 3% לפי דרישות תקן ישראלי 1555 חלק 3. כאשר מבוצעת הדבקה על תשתיות מדה או בטון הלחות בתשתית לא תעלה על 6% לפי Sika TRAMEX.
הגבלות ליישום	אין לחרוג מכמות המים המומלצת לק"ג. חובה לערבב את המוצר עם מערבול חשמלי ולא באמצעים ידניים יש להקפיד על עבודה בתנאים נאותים יש להגן על המישקים הטריים במשך 24 השעות הראשונות מגמר היישום. לאחר 24 שעות ניתן לדרוך על האריחים אך לא לפני כן. אין לבצע שטיפה של הרצפה החדשה אלא 7 ימים בלבד לאחר היישום. ביישום במלקחות ניתן להשתמש במקלחת לאחר 24 שעות אולם מומלץ בשבוע הראשון לנגב עודפי מים שהצטברו על הרצפה.
הגבלת אחריות	המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצא, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחר או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

עברית
הדבקת אריחים ומילוי מישקים

גילאר בע"מ

רחוב המתכת 6 א.ת קדימה

שימור ואיטום מבנים

מיקוד 60920

נציגת חברת SIKA שוויצריה

ת.ד 5042

טל: 09-8994000

פקס: 09-8994003

טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 09-8994004

דף מידע טכני

סיקה סרם®-TG CLEAN

תאריך 09/08/2014 תיקון מספר: 0001

קוד טכני: 44778

עברית

הדבקת אריחים ומילוי מישקים

BUILDING TRUST

