

## מפרט טכני לחיפוי והדבקה של גרניט פורצלן, שיש, אבן, שיש גרניט ועוד עם סיקה לטקס סופר SB-112

**כללי:** לטקס סופר SB-112 משמש להדבקות ישירות של קרמיקה, גרניט, אבן שיש וכו' לתשתיות על גבי קירות ורצפות בחוזקים גבוהים.

### מפרט הדבקה לגרניט פורצלן על גבי חול מיוצב:

- א. המפרט מיועד להדבקה של קרמיקה מסוג גרניט פורצלן על גבי טיט וחול מיוצב. תשתית חול מיוצב תוכן כנדרש ממלט מעורב בחול ומפוזר בעובי הנדרש. לפי הצורך ניתן להכין את התשתית הני"ל מחול נקי ואילו החול המיוצב יהיה מעל לחול בעובי כמה ס"מ.
- ב. הטיט יהיה ממלט חול 2:1 ויהיה בהתאם לנדרש מחול זיפזיף + מלט או מטיט לריצוף. לטיט יוכנס מוסף לטקס סופר SB-112 בכמות של 10% ממשקל הצמנט.
- ג. הדבק על הגרניט יהיה מסוג לטקס סופר SB-112 מעורב כפי שהוא עם מלט חול ביחס 1:1.

### הוראות ביצוע:

1. יש להכין שתי תערובות כנ"ל:
- א. תערובת הדבק כמפורט בסעיף ג' לסמיכות שפכטל נוחה לעבודה.
- ב. תערובת טיט כמפורט בסעיף ב' לסמיכות נוחה ליישום.
2. הקרמיקה תהיה נקיה ללא אבק ניסור או לכלוך ויש לנגב את גב הקרמיקה עם בד לח או ספוג.
3. יש להניח ולצוף את הטיט בעובי הרצוי על גבי תשתית החול המיוצב.
4. יש למרוח את תערובת הדבק SB-112 עם מלג' משונן באופן מלא על גב האריח.
5. יש להניח את הקרמיקה על גבי הטיט רטוב על רטוב ולהדק.
6. מומלץ להכין את הטיט ביחס מים צמנט נמוך ככל האפשר. עודף מים יגרום להחלשות הדבק.
7. מומלץ להשאיר פוגות עד 6 מ"מ.
8. תפרי דמה על פי תכנון או דרישה.
9. ניתן לדרוך על המשטח לאחר יומיים. עומס מכאני (תנועה רבה, עגלות וכו') לאחר 7 ימים.

### הדבקה ישירה על קירות ורצפות

- א. הדבק יהיה מלטקס סופר SB-112 מעורבב ישירות עם מלט חול 1:1 לסמיכות שפכטל נוחה ליישום.
- ב. אריחי הקרמיקה או השיש יהיו נקיים מאבק ולכלוך ויבשים. על התשתית להיות יבשה.
- ג. את הדבק יש למרוח הן על גבי התשתית והן על גבי האריח עם מלג' משונן בעל שיניים מתאימות לעובי ההדבקה ולהצמיד רטוב על רטוב תוך לחיצה וסיבוב קל לשני הצדדים ליצירת ואקום. יש למרוח 2-1 אריחים כל פעם וכנ"ל על פני הקיר. אין למרוח שטח קדימה מעבר ל 2 אריחים כל פעם.
- ד. התערובת הני"ל מאושרת וניתן להשתמש בה במידת הצורך גם כשכבת איטום לפני ההדבקה כאשר ניתן להדביק עליה עוד באותו היום.

### הערות:

1. בהדבקות ישירות במיוחד על גבי רצפות בטון קיימת שכבת מי צמנט ( LAITANCE ) הנוצרת בעת החלקת הבטון. זוהי שכבה דקה וחלשה אשר גורמת להתנתקות דבקים וציפויים לכן במקרה של הדבקה ישירה מומלץ לשטוף את הרצפה בחומצה או לבצע ליטוש להורדת מי צמנט.
2. ניתן להשתמש בדבק גם בשכבת הדבקה THIN METHOD והן רב עובי METHOD THICK במקרה ויש צורך בהדבקה עבה או מיוחדת יש לקבל מאתנו המלצות והדרכה.
3. המפרט הינו לשימוש בדבק ואינו מהווה מפרט לבניין כלשהו מאחר ובמפרט הדבקה נדרש תכנון תפרי הרפיה, פוגות, עובי הדבקה, איטום וכד' ולכן יש לקבל מפרט מותאם ומומלץ לכל פרויקט בנפרד. כולל אחריות.

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ושימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצא, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחר או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

Gilar ltd

Hamatechet St., Qadima 60920, P.O Box 5042  
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



גילאר בע"מ

רחוב המתכת, א.ת. קדימה, 60920 ת.ד. 5042  
טל 09-8994000 פקס: 09-8994003

