

## מפרט ביצוע איטום מרפסות

- א. הכנת השטח**
1. ניקוי מוחלט של המרפסת מכל לכלוך, שאריות בניה, טיט, צבע, וכד' לקבלת פני בטון חזקים נקיים ויציבים.
  2. בחיבור בין הרצפה לקיר קונזולי ובין הרצפה לחגורת הפרדה של הסלון יש לחתוך עם דיסק נזילות בטון (מהיציקה), עודפי בטון וכד'. ולסתת עד לקבלת פינה ישרה ונקיה.
  3. במקומות הנ"ל יש לחתוך עם דיסק כפול חריץ בזוית 45 לרוחב 1 ס"מ ועומק 2-1 ס"מ ככל האפשר ולנקות מאבק. ניתן לבצע חריץ + סיקפלסק בכל ההיקף ולחסוך רולקה צמנטית.
  4. אם לא מבוצע חריץ מסביב, ביצוע רולקה צמנטית קטנה ממלט חול 2:1 בתוספת סיקה לטקס M ללא דילול.
  5. בתערובת הנ"ל גם לבצע סגירת סגרגציות לחורים בקיר ובמעקות אם נדרש. כל הרולקות + תיקונים יקבלו אשפיה במיטת ובמהירות הנדרשים למניעת התייבשות "ושרפת" התערובת מהחום והיובש.
  6. ביצוע חריץ 1x1 או 2x1 בין הקולטן לבטון.

- ב. איטום**
1. איטום החריץ בין הקולטן לבטון עם סיקפלסק 11FC. פעולה זו מבטיחה איטום המרזב ללא קשר לאלמנט שיחבור.
  2. מריחת סיקה פריימר WASP בחריץ ומילוי בסיקפלסק פרו 3 WF.
  3. למחרת ייבש הסיקפלסק איטום המרפסת בשתי שכבות סיקה טופ סיל 107 בכמות של 4 ק"ג/מ"ר. ברולקות ישורין הטופ 107 עם רשת אינטרגלס ברוחב 20 ס"מ לכל אורך הרולקות. גובה האיטום יהיה עד מעל כל השכבות + 5 ס"מ מתחת לאבן או עד לחיבור עם האבן.
  4. אשפיה יומיים פעמיים ביום.

- ג. מדה שיפועים:**
1. את המדה ניתן לבצע מיד בגמר האשפיה ויבוצע כדלקמן:  
התערובת תהיה ממלט חול 3:1 החול יהיה 60% זיפזיף + 40% סומסום 3-5 מ"מ. במקומות בהם העובי יעלה על 4-3 ס"מ תבוצע שכבה עם חספוס ולאחר כמה שעות התקשות שכבה נוספת להשלמה. לבטון יוסף תוסף לטקס M 20% (10 ליטר לשק מלט).
  2. תוכן שמנת הדבקה אשר מורכבת ממלט חול 1:1 בתוספת SB 112 מדולל במים 1:1. התערובת תוכן בדלי במקביל עם הבטון שיוכן בטפלה.

- שיטת הביצוע:**
1. מתיחת חוטים או סרגלים לשיפועים.
  2. הכנת 2 התערובות הנ"ל בטון + שמנת.
  3. מריחת שמנת הדבקה על גבי הטופ 107 בעובי 3-2 מ"מ ויישום הבטון על גבי השמנת בעודה רטובה החלקה.
  4. יש לאשפר במשך 4 ימים לפחות 2-3 פעמים ביום. הדבקה אפשרית לא פחות משבוע לאחר גמר האשפיה ועד לייבוש המדה.

**ריצוף:**  
הריצוף יבוצע בהדבקה עם לטקס סופר SB112 או עם Ceram 205. עובי ההדבקה כ- 3-5 מ"מ ויש לחשב הגבהים בהתאם לעובי הקרמיקה + הדבק.

**רובה:**  
מומלץ לסיים עם פוגות 2-3 מ"מ. הרובה המומלצת הנה סיקה סרם TG במבחר גוונים. הרובה אטימה ועמידה בתנאים קשים.

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום וליישום במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

Gilar Ltd

Hamatechet St., Qadima 60920, P.O Box 5042  
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003

גילאר בע"מ

רחוב המתכת, א.ת. קדימה, 60920 ת.ד. 5042  
טל' 09-8994000 פקס: 09-8994003