

דף מידע טכני

סיקה פריימר 3N-

יסוד לשיפור הידבקות של אלסטומרים על בסיס פוליאוריתן

סיקה פריימר 3N הנו יסוד ייחודי על בסיס אפוקסי/פוליאוריתן, חד רכיבי.	תיאור המוצר
סיקה פריימר 3N משמש לשיפור הידבקות של אלסטומרים מתוצרת חברת סיקה למגוון תשתיות מינרליות / פורוזיביות	שימושים
<ul style="list-style-type: none"> ▲ קל לשימוש ▲ חד רכיבי ▲ מתאים לשימוש על תשתיות מעט לחות (יש להיוועץ ביועצי החברה) ▲ משפר משמעותית חזקים הידבקות של כל מגוון מוצרי סיקפלקס 	תכונות / יתרונות
	נתונים טכניים
נוזל שקוף	מראה / גוון
מיכלי מתכת, 0.5, 1.0 ליטר	אריזה
6 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן במקום קריר ומוצל בטמפרטורה שבין 5°C ל- 30°C באריזתו המקורית. תאריך הייצור מוטבע ע"ג האריזה.	אחסון / חיי מדף
אפוקסי מומס בסולבנט	בסיס כימי
0.98 ק"ג / ליטר	צמיגות
	יישום
מתאים לשימוש ע"ג תשתיות: בטון, אבן, שיש, עץ, נירוסטה, פליז, ברזל, פח מגלון, אלומיניום, נחושת ורבים אחרים. בכל מקרה פרטני יש להיוועץ במחלקה הטכנית של החברה.	תשתיות

עברית
איטום והדבקה

מצב התשתית

על התשתית להיות נקייה, חזקה ויבשה, הומוגנית, ללא חלקים רופפים, אבק, גריז, שמנים, צבעים ישנים, קליפת מי צמנט או חלקים שאינם דבוקים היטב. יש להסיר היטב כל סוג של גורם מזהם או לכלוך.

תצרוכת

4-6 מ"ר / 1 ליטר בהתאם לספיגות התשתית

יישום בתפרים

יש לנקות שפת התפר ו/או אזור היישום היטב מאבק, לכלוך, זיהומים שונים וחלקים רופפים. יש למרוח היטב עם מכחול או מבקשת עדינה על דפנות התפר. זמן המתנה לפני יישום סיקפלקס: 60 דקות ולא יותר מ- 5 שעות. תצרוכת: כ- 1 ליטר פריימר ל 50 שרוולים של 600 מ"ל חומר שמתאימים לכ- 150 מ"א תפר ברוחב 2 ס"מ.

תנאים ליישום

מינימום 5°C מקסימום 35°C

טמפ' תשתית

מינימום 5°C מקסימום 35°C

טמפ' סביבה

מקסימום 80%

לחות יחסית באויר**זמן ייבוש**

זמן	טמפרטורה חיצונית
כ - 1.5 שעות	+10°C
כ - 1 שעה	+20°C
כ - 45 דקות	+30°C

הגבלות ליישום

פתיחה של האריזה גורמת לריאקציה מיידית עם האויר. לא ניתן לבצע שימוש חוזר באריזה שנפתחה

תאימות

Sikaflex 15LM	Sikaflex Construction
Sikaflex 1A	Sikaflex Pro2HP
Sikaflex TS / TANK	Sikaflex Pro3WF
Sikaflex 2C SL/NS	Sika Hyflex 260
Sika Hyflex 250	(לא על EPDM) SikaBond TF Plus

אזהרת בטיחות

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדרה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסכה להגנה על דרכי הנשימה. המוצר דליק, יש לאחסן הרחק ממקור חום ואש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. חובה לאחסן את המוצר בתנאים מתאימים בהתאם לצקנות המשרד לאיכות הסביבה בדבר אחסנה של חומרים מסוכנים ודליקים. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 09-8994000 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il.

הגבלת אחריות

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחר או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

גילאר בע"מ

רחוב המתכת 6 א.ת. קדימה

מיקוד 60920

ת.ד. 5042

טל: 09-8994000

פקס: 09-8994003

טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 09-8994004

שימור ואיטום מבנים**נציגת חברת Sika שוויצריה**

עברית
איטום והדבקה