

19.10.2008

סיקה סיל – POOL – SIKASIL

מסתיק סיליקוני נטורלי מיוחד לברכות שחייה ואלמנטים טבולים תמידית במים

תאור המוצר	סיליקון חד רכיבי לאיטום בבריכות שחיה ואלמנטים הטבולים תמידית במים						
שימושים	<ul style="list-style-type: none"> - לאיטום תפרי התפשטות וחיבורים בתוך ברכות שחיה ובמשטחים מחוץ לברכות הנמצאים ברטיבות תמידית. - לאיטום תפריים וחיבורים בבריכות שחייה, בריכות מים, ג'קוזים, חדרים רטובים וסאונות. חוזק הדבקה מעולה לקרמיקה, פסיפס זכוכיתי, בטון, זכוכית, מתכות וחומרי בניה נוספים המשמשים בברכות (אינו מתאים לגיבריט). - אין להשתמש במסתיק כסיליקון סטרקטואלי לקירות מסך או זכוכית בידודית. 						
תכונות ויתרונות	<ul style="list-style-type: none"> - עמידות ללחצי מים - עמידות גבוהה לכלור במינון המותר והנדרש בברכות שחיה ובתמיסות לחיטוי ברכות. - עמידות נגד עובש, פטריות, וירוקת. - עמידות גבוהה ב-U.V ותנאי מזג אויר קשים. - חוזק גבוה לקריעה / תלישה. - אינו קורוזיבי. - גמישות ואלסטיות גבוהים. 						
גוונים	אפור במלאי לבן או שקוף בהזמנה מיוחדת.						
אריזה	קרטון עם 12 שפופ' 300 מ"ל						
זמן מדף	12 חודשים באריזה מקורית בתנאי אחסון יבשים וטמפ' c 25° - c 10°						
משקל סגולי	1.05 ק"ג/ליטר (שקוף)						
זמן חופשי	יוצר קרום תוך 5 דקות בטמפ' של c 23° ולחות יחסית 50%						
קצר התייבשות	2 מ"מ כל 24 שעות בטמפ' של c 23°						
יכולת עבדות בתפר	25% (MOVEMENT CAPACITY)						
טמפ' תפקוד	c 40° - ועד c 180° +						
חוזק לקריעה	4 N/MM ²						
SHORE A	20 אחרי 28 יום						
הוראות יישום	<p>תפריים צריכים להיות מתוכננים לתחום יכולת עבדות של החומר. על רוחב התפריים בברכות להיות בין 10-15 מ"מ אין לתכנן תפר יותר מ- 15 מ"מ רוחב כאשר משתמשים בסיקה POOL. מינימום עובי התפר יהיה 6 מ"מ. להלן טבלת המידות המומלצת:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>רוחב התפר</td> <td>10 מ"מ</td> <td>15 מ"מ</td> </tr> <tr> <td>עומק התפר</td> <td>8 מ"מ</td> <td>10 מ"מ</td> </tr> </table> <p>תפריים גדולים יותר מומלץ לאטום עם סיקדור קומביפלס.</p>	רוחב התפר	10 מ"מ	15 מ"מ	עומק התפר	8 מ"מ	10 מ"מ
רוחב התפר	10 מ"מ	15 מ"מ					
עומק התפר	8 מ"מ	10 מ"מ					
הכנת התשתית	על השטח להיות חזק, יציב, נקי ויבש ללא אבק, שמנים, גרז, קליפות, מי צמנט וכד', אותם יש להסיר באופן מוחלט לפני השימוש בחומר.						

Construction



Gilar Ltd

Hamatechet St., Kadima 60920, P.O Box 5042
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



גילאר בע"מ

רחוב המתכת, א.ת קדימה, 60920 ת.ד 5042
טל" 09-8994000 פקס: 09-8994003

Construction

<p>שימוש בפריימר</p> <p>יש להשתמש בפריימר לנירוסטה/ מתכת GRC ויש לחספס את האלמנט עם בד שמיר ולנקות עם סיקה CLEANER 205 (בד כותנה טבול בחומר) המתנה לפני יישום המסתיק 15 דקות. תשתית בטון או קרמיקה יש להשתמש בפריימר WASP בהברשה בלבד ולהמתין 30 דקות לפני יישום סיקה POOL (מקסימום 8 שעות) הפריימר אינו מחליף הכנת שטח והסרת חלקים רופפים כנדרש אלא משמש לשיפור ההדבקה בלבד.</p>	
<p>טמפ' יישום</p> <p>מינימום 5 °C ועד 35° c</p>	
<p>טמפ' תשתית</p> <p>מינימום 5 °C ועד 35° c על השטח להיות יבש.</p>	
<p>הערות תפקודיות</p> <ol style="list-style-type: none"> יש לאפשר ייבוש סיקה POOL מינימום 4 ימים ועד 14 יום לפני מילוי מים כפוף לגודל המילוי וטמפ' יישום. סיקה POOL מתאים לברכות שחיה עם כלור במינון המומלץ בתמיסות החיטוי. על P.H של המים להיות בתחום 6.5-7.6. מינון הכלור המותר יהיה קטן 5 MG/LIT-N. על מנת להקטין אפשרות תקיפת פטרת יש לדאוג שמינון הכלור לא ירד מ- 0.3 MG/LIT-N ו- 0.7 MG/LIT-N בברכות מים חמים וג'קוזים במקרה של ריח חריף של כלור (מינון יתר יתכן) יש לבדוק שמינון PH של המים הינו בתחום המצוין לעיל, כמו כן יש לבדוק ולדאוג ששירקולציית המים לא הופסקה או נפגעה. מומלץ לא להשתמש בחומרי ניקוי על בסיס חומצות מאחר והחומרים מגבירים את האפשרות לתקיפת פטרת. אם המסתיק הותקף מומלץ בהזדמנות הראשונה בו מבוצעת עבודת תחזוקה להחליפו. 	
<p>הוראות בריאות</p> <ol style="list-style-type: none"> אין להשתמש במסתיק למגע עם מזון, שימושים רפואיים או מחסני ומפעלי תרופות. יש לאחסן במקום מוגן הרחק מאפשרות מגע לילדים. תיתכן רגישות בעור למגע, מומלץ לעבוד עם ביגוד מגן על העור וכפפות מגן, במקרה של תגובת העור יש לפנות לרופא. יש לעבוד עם משקפי מגן, במקרה של חדירה לעין יש לשטוף עם מים זורמים רבים ולפנות לעזרה רפואית. 	

הערה :

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ושימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצג, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.



Gilar ltd

Hamatechet St., Kadima 60920, P.O Box 5042
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



גילאר בע"מ

רחוב המתכת, א.ת קדימה, 60920 ת.ד 5042
טל" 09-8994000 פקס: 09-8994003