

# דף מידע טכני

## פלסטוקריט N

פלטסטוקריט N של חברת סיקה שוויצריה הנו מוסף אטימה ליציקות בטון המקנה לבטון אטימות בפני חדירות מים.	<b>תיאור המוצר</b>
<p>▲ החומר מומלץ לשימוש ביציקות בטון במקומות כגון: מאגרי מים, בריכות מים ושחייה, שוברי גלים, מתקנים ימיים, תעלות ומובילי מים, מתקני בטון העובדים בתנאי רטיבות ומקלטים ומבנים תת קרקעיים.</p> <p>▲ יחד עם הקניית תכונות אטימה החומר משפר עבידות לקבלת בטון באיכות גבוהה.</p>	<b>שימושים</b>
<p>▲ לחומר אטימות בפני ספיגת מים עפ"י תקן A.S.T.M. C 494 - 81TYPE A</p> <p>▲ משפר עבידות הבטון והולכתו ללא תוספת מים.</p> <p>▲ מתערבב עם כל סוגי הצמנט כולל - S.R.C.</p> <p>▲ משפר את חוזק הבטון ומקטין התכווציות.</p> <p>▲ החומר ללא כלורידים ואינו תוקף את ברזל הזיין.</p> <p>▲ החומר זול וקל לשימוש.</p>	<b>תכונות / יתרונות</b>
	<b>מידע טכני</b>
	<b>אריזה</b> 18 ק"ג, 200 ק"ג.
12 חודשים מיום הייצור כפי שמודפס על גבי תווית המוצר, כשהמוצר מאוחסן באריזתו המקורית, טרם נפתחה, בצל, במקום יבש, וקריר בטמפרטורות של $+5^{\circ}\text{C}$ ועד $+30^{\circ}\text{C}$ . יש להגן על המוצר מקיפאון. במידה והמוצר קפא אין לבצע בו שימוש.	<b>אחסון וחיי מדף</b>
<p>פלטסטוקריט N הנו נזל המוסף לתערובת בריכוז של 0.5% ממשקל הצמנט.</p> <p>החומר ניתן להוספה בתחנת הבטון ע"י ערבוב עם המים המוספים לתערובת.</p> <p>ניתן להוספה באתר הבנייה, יש לערבב עם כמות קטנה של מים (לדילול) והוספה למערבל, יש לאפשר למערבל להסתובב עם החומר במשך 1 דקה על כל קוב לפני שפיכת הבטון.</p> <p>פלטסטוקריט N קומפטיבילי עם כל סוגי המוספים הקיימים ואינו משנה את תכונות הבטון.</p>	<b>המלצות ליישום</b>
<p>החומר אינו רעיל ואנו מזיק.</p> <p>במקרה של רגישות בעור או חדירה לעיניים יש לשטוף מייד במים זורמים או לפנות לעזרה רפואית.</p> <p>זמן מדף 18 חודשים באריזה אורגינלית סגורה במקום מוצל וקריר.</p> <p>דף זה הנו לצורך אינפורמציה בלבד ואין לראות בו מפרט ביצוע. לכל אלמנט יש לקבל הוראות יישום מתאימות מהיועצים של החברה.</p>	<b>הוראות בטיחות</b>

---

**הגבלת אחריות**

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

---

**גילאר בע"מ****שימור ואיטום מבנים****נציגת חברת Sika שוויצריה**

רחוב המתכת 6 א.ת קדימה

מיקוד 60920

ת.ד 5042

טל: 09-8994000

פקס: 09-8994003

טלפון לבריורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 09-8994004

עברית  
מוספים לבטון**דף מידע טכני**  
פלסטוקריט - N  
תאריך 09/04/2015 תיקון מספר: 0009  
קוד טכני: 77704