

# דף מידע טכני

## סיקה-4A

תוסף נוזלי לזירוז התקשות בתערובות צמנטיות

| תיאור המוצר      | סיקה 4A הינו מוסף נוזלי, מוכן לשימוש, המזרז התקשות בתערובות צמנטיות בהתאם לדרישות השטח לצורך הכנת תערובות תיקונים מהירות, איטום פריצות מים וכד'.   |             |   |            |                 |       |               |                 |   |
|------------------|--|-------------|---|------------|-----------------|-------|---------------|-----------------|---|
| שימושים          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ ליצירת תערובות תיקונים, סתימות בתיקוני בטון, אינסטלציה, איטומים תת קרקעיים ועוד.</li> <li>▲ כאשר החומר מוסף למלט, נוצרת תערובת אוטמת המתקשה תוך שניות ומשמשת לאיטום פריצות מים במבנים תת קרקעיים, קירות תומכים בסכרים, מנהרות, סלעים ומאגרי מים.</li> <li>▲ ניתן להוספה לעבודות בטון לזירוז התקשות של יציקות קטנות, תיקונים ועוד. מומלץ ניסיון לקבלת הכמות האפקטיבית.</li> </ul>  |             |   |            |                 |       |               |                 |   |
| תכונות / יתרונות | <ul style="list-style-type: none"> <li>▲ ניתן לאטום באמצעות החומר פריצות מים בודדות או כמה יחדיו בקטעים.</li> <li>▲ החומר הינו נוזל אטימה מוכן לשימוש להכנת מלט אטימה מהיר ייבוש.</li> <li>▲ החומר זול ויעיל וניתן ליצור עמו כמות גדולה של חומר אוטם.</li> <li>▲ זמן התקשות: 10-45 שניות, לעבודות הדורשות התקשות מהירה.</li> <li>▲ לרולקות וטיח מהיר התקשות, עיגון מוטות, אביזרי אינסטלציה ועוד.</li> <li>▲ ניתן לשלוט במהירות ההתקשות על ידי שינוי המינון.</li> </ul>   |             |   |            |                 |       |               |                 |   |
| מידע טכני        | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1294 1417 1430 1449">מראה / גוון</th> <td data-bbox="643 1417 1114 1449">נוזל צהבהב סמיך בעל חומציות נמוכה (בסיסי) PH-12</td> </tr> <tr> <th data-bbox="1294 1467 1430 1498">משקל סגולי</th> <td data-bbox="971 1467 1114 1498">1.25 ק"ג / ליטר</td> </tr> <tr> <th data-bbox="1353 1529 1430 1561">ארזיה</th> <td data-bbox="994 1529 1114 1561">5, 18, 30 ק"ג</td> </tr> <tr> <th data-bbox="1262 1588 1430 1619">אחסון / חיי מדף</th> <td data-bbox="161 1588 1114 1619">18 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים בצל, באריזת המוצר המקורית כשהיא סגורה היטב.</td> </tr> </thead></table> | מראה / גוון | נוזל צהבהב סמיך בעל חומציות נמוכה (בסיסי) PH-12 | משקל סגולי | 1.25 ק"ג / ליטר | ארזיה | 5, 18, 30 ק"ג | אחסון / חיי מדף | 18 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים בצל, באריזת המוצר המקורית כשהיא סגורה היטב. |
| מראה / גוון      | נוזל צהבהב סמיך בעל חומציות נמוכה (בסיסי) PH-12  |             |   |            |                 |       |               |                 |   |
| משקל סגולי       | 1.25 ק"ג / ליטר  |             |   |            |                 |       |               |                 |   |
| ארזיה            | 5, 18, 30 ק"ג  |             |   |            |                 |       |               |                 |   |
| אחסון / חיי מדף  | 18 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים בצל, באריזת המוצר המקורית כשהיא סגורה היטב.  |             |   |            |                 |       |               |                 |   |
| תנאים ליישום     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● יש לדלל את החומר 1:1 במים, ניתן אף לדללו במים לפי חוזק הפריצה מ-1:1 עד 1:4.</li> <li>● בפריצות מים מסלעים או איטומים תת קרקעיים יש לדלל 1:1.</li> <li>● דילול עד 1:4 מאריך את זמן ההתקשות והשימוש עד 3 דקות.</li> <li>● יש לדלל את החומר אך ורק עם מים נקיים.</li> <li>● כאשר השימוש הוא לצורך תיקונים וסתימות בתיקוני בטון, אינסטלציה וכדומה, יש לוודא הרטבה חזקה של השטח, דילול החומר 1:4, ערבוב עם מלט וסגירת הקטעים, יש לזכור שהחומר פעיל מול מים או שטח רטוב מאוד.</li> <li>● באיטומים ללחץ מים נגיטיבי, מומלץ לכסות עם חומר איטום כדוגמת סיקה טופ סיל 107</li> </ul>                                    |             |   |            |                 |       |               |                 |   |

עברית  
מוספים לבטון

**תצרוכת**

100-300 גרם לכל ק"ג מלט (מלט טרי).

| סוג תערובת        | תצרוכת                     |
|-------------------|----------------------------|
| ללא דילול         | 3%-5% ממשקל הצמנט בתערובת  |
| בדילול 1:1 עם מים | 6%-10% ממשקל הצמנט בתערובת |

**אזהרת בטיחות**

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 09-8994000 או באתר האינטרנט של החברה [www.gilar.co.il](http://www.gilar.co.il).

**חומרים מסוכנים**

CLASS III, קורוזיבי 8/46c, אין לשפוך שאריות חומר לקרקע, עשוי לזהם ולהזיק למי תהום, דגה או תוצרת חקלאית.

**הגבלת אחריות**

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצג, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

**גילאר בע"מ**

שימור ואיטום מבנים  
נציגת חברת Sika שוויצריה

רחוב המתכת 6 א.ת. קדימה

מיקוד 60920

ת.ד. 5042

טל: 09-8994000

פקס: 09-8994003

טלפון לברורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 09-8994004