

דף מידע טכני

סיקה מונופלג

חומר מהיר התקשות לאיטום פריצות מים.

תיאור המוצר	חומר אטימה צמנטי מהיר התקשות לאיטום פריצות מים
שימושים	<ul style="list-style-type: none"> ▲ איטום פריצות מים נגטיביות במקלטים, מרתפים, יסודות, בריכות ועוד ▲ סתימה ואיטום של כיסי חצץ, חורים ורולקות במתקני ביוב, מים, בריכות ועוד ▲ איטום וסתימות מהירות התקשות של צנרת, מרזבים ואלמנטים ממתכת החודרים לבטון ▲ ביצוע תיקונים, רולקות, סתימות ומילוי כיסי חצץ בתערובת מהירת התקשות לפני ביצוע מערכות איטום
תכונות / יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> ▲ ניתן להשתמש בחומר כפי שהוא לסתימות מהירות התקשות, לביטון, עיגון וכדומה ▲ ניתן לערבב את המוצר עם חומרי מליטה צמנטיים לקבלת תערובות מהירות התקשות
הוראות יישום	יש להרכיב את החור לרוחב המאפשר דחיסת חומר לעומק של כ- 3-4 ס"מ לפחות ובצורת קונוס.

יש להכין מנת חומר לפי ההוראות, לדחוס במהירות פנימה עד למילוי החור וללחוץ עד להתקשות סופית של החומר. במקרה ולחץ המים גבוה מדי, ניתן להשתמש בצינורית לניקוז (יש לקבל הוראות מתאימות לסוג הבעיה מיועצי החברה).

יש לערבב מנת חומר המספיקה לערבוב מהיר של כ- 20-15 שניות, להוסיף מים, לערבב עם יד מכוסה בכפפה וללוש את החומר לכדור. לאחר מכן יש לדחוס את החומר אל תוך החור ולהחזיק את היד בכוח על החומר במשך 1-2 דקות לפחות.

במקומות בהם אין פריצת מים בפועל יש להרטיב היטב את המקום לפני המילוי והסתימה, יש לזכור שהחומר פעיל רק במגע עם מים. לביצוע רולקות, סתימות וכו' ניתן לערבב את החומר בחול ביחס של 1:1 ולבצע במהירות תיקונים מהירי התקשות. יש לדאוג להרטבה יסודית של השטח לפני היישום והרטבה של החומר בזמן תהליך ההתקשות.

בעת העבודה:

חובה ללבוש כפפות להגנה על עור הידיים (החומר קורוזיבי במגע עם מים), משקפי מגן להגנה על העיניים ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. המוצר באבקה אינו מזיק למשתמש אך שאיפה ממושכת, או מגע ישיר של איברי הגוף עם המוצר לאחר ערבובו במים עלולים לגרום לכוויות, שלפוחיות בעור וצריבה חזקה בעיניים בשל רמת החומציות הגבוהה של המוצר בזמן הריאקציה.

נתונים טכניים

חיי מדף - 12 חודשים באריזה מקורית ובטמפרטורת אחסון אופטימלית (מקסימום 25°C).

טמפרטורת יישום: 10-35 מעלות צלסיוס.

תוספת החול איננה משפיעה על מהירות ההתקשות ויש לעבוד בהתאם.

עודף מים או עבודה בטמפרטורה נמוכה מ- 10 מעלות צלסיוס עלולים להשפיע על

מהירות ההתקשות של החומר.

הוראות בטיחות

החומר אינו רעיל ואנו מזיק במצבו היבש. לאחר מגע עם מים החומר קורוזיבי (15-10 שניות) עד להתקשותו. (ראה סעיף בטיחות ביישום לעיל).

במקרה של רגישות בעור או חדירה לעיניים יש לשטוף מייד במים זורמים או לפנות לעזרה רפואית.

אריזות

דליים 1 ק"ג, 18 יחידות בקרטון

דליים 5 ק"ג / 20 ק"ג

גוון

גוון החומר אפור בטון בלבד.

הגבלת אחריות

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצג, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

גילאר בע"מ

רחוב המתכת 6 א.ת. קדימה

מיקוד 60920

ת.ד. 5042

טל: 09-8994000

פקס: 09-8994003

טלפון לבריורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 09-8994004

שימור ואיטום מבנים

נציגת חברת Sika שוויצריה

עברית
איטום



דף מידע טכני
סיקה מונופלג
תאריך 30/07/2014 תיקון מספר: 0007
קוד טכני: 47774