



דף מידע טכני

סיקה® מונוסיל® - 101

צמנט אטימה הידראולי, חד רכיבי, מוגמש, באיכות גבואה

סיקה מונוסיל 101 הנה צמנט אטימה חד רכיבי, מוגש בפולימרים, מוקן לשימוש לערבוב עם מים בלבד לצירוף משחת

תיאור המוצר

איפום המכועדת למירה על תשתיות שונות בבניה

שיםושים

- ▲ לאיטום פיכלי בטון
- ▲ לאיטום יסודות מבנים, קירות, מר��טפים מקלטים, קורות יסוד, ערוגות, אדריות, גשרים ועוד.
- ▲ עמידות טובה למים
- ▲ מתאים לאיטום גב האבן בשיטת ברנובי'

תכונות / יתרונות

- ▲ מוגmesh ובעל יכולת גישור סדקים נימיים
- ▲ חזק ואינו דורש הגנה מכאנית
- ▲ ניתן לשימוש כשכבה סופית, אינו דוחה או מאבד תכונתו
- ▲ קל לשימוש ולשימוש בשתי שכבות עם מברשת או מלג'.
- ▲ ניתן למירה באמצעות ידני או בהתקזה
- ▲ זמן עבודה נוח אך יושך ראשון מהיר, מתאים לשימוש שתי השכבות באותו היום בהתאם לתנאי החוץ
- ▲ אינו רעל וידידותי לסביבה.

נתונים טכניים

אישורים

▲ تو תקן יירוק של מקון התקנים הישראלי

מוראה / גוון

אבקה אפורה / משחה אפורה לאחר הערבוב עם מים

אריזה

שקן נייר 20 ק"ג, 60 שקים במשטה

اخסון / חי מדף

12 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים בטמפרטורה שבין 5°C + 30°C בצל, כשהמוצר סגור
באריזתו המקורי, טרם נפתחה. יש להרחיק מאזורים לחים.

בסיס כימי

צמנט פורטלנד בתוספת פולימרים, משפר עמידות ומואסטי ספיגות

משקל סגול

אבקה יבשה: 1.35 ק"ג / ליטר

מעורבב עם מים ~ 2.0 ק"ג / ליטר

 $\sim 25\text{N/mm}^2$

חזק ללחיצה

$\sim 1.5 \text{ mm/N}$ על תשתית בטון נקייה ויציבה או בהתאם לחזק התשתית עצמה.

חזק לשיפה**ישום**

חובה לבצע את האטום תמיד בשתי שכבות.

כמות פולימר ככל הנה: 2 שכבות בנות 2 ק"ג / מ"ר כל אחד לעובי כולל של 2 מ"מ (1 מ"מ לכל שכבה)

לעומידות בתנאים משופרים ולחצי מים גובהם מהרגיל יש לבצע 3 שכבות במכון כולל של 6 ק"ג / מ"ר

יש להרטיב היטב את הבטון לפני יישום השכבה הראשונה ללא מים עומדים (תשתיות רוויה)

החומר ניתן ליישום במברשות גסות או מלג' (בשתחים אופקיים) וכן ניתן לריסוס. כאשר מעורבים כמותות קטנות יש

לערוב היטב ולשמור על יחס אבקה / מים נכון.

הערוב יבוצע תמיד עם מערבול חשמלי בmphירות של 300 סל"ד. תחיליה יש להוסיף לדלי נקי את כמות המים הנדרשת ולאחר מכן תוקן תוך כדי ערוב ובדרגה להווסף את תכולת השק. יש לערוב כל השק במשקל 20 ק"ג עם 4.2-4.4

ליטרים של מים נקיים וקרירים

אשרפה: במשך 3-2 ימים, מס' פעמיים ביום לפחות.

טילוי מים או חסיפה לרטיבות תנידות אחריו 10-7 ימים מגמר הביצוע.

2 ק"ג / מ"ר / 1 מ"מ

תצרוכת**זמן המתנה בין שכבות**

כיניקום המתנה: 6 שעות

מקסיקום המתנה: 24 שעות

נקוי כלים

במים בלבד מיד לאחר השימוש. חומר שהתייבש ניתן להסירה באמצעות מכאניים בלבד.

- אין ליישם יותר מ- 4 ק"ג / מ"ר בשכבה אחת.

הגבלות ליישום

+5°C - +35°C

טמפרטשתית

+5°C - +35°C

טמפרטיבית

85% מקסימום

לחות באוויר

יש ליישם על תשתית לחה ללא מים עומדים

לחות בתשתית

זמן עבודה עם החומר: ~60 דקות ב 23 מעלות ו 50% לחות ייחסית

זמן המתנה בין שכבות: 6 שעות מינימום, 24-48 שעות מקסימום

חזק מכני סופי 28 ימים.

*זמן העבודה עם המכוצר עולה עם ירידת הטמפרטורה ומתקצר עם עלייתה.

זמן ייבש

אין להוסיף למוצר מים מעבר למינון המצוין בדף זה או על גבי השק

-

אין להוסיף למוצר פוליכר ללא אישור המחלקה הטכנית

-

המכוצר אינו מיועד לנישור סדקים

-

הוראות לביצוע

- יש להגן על המוצר לאחר הישום מוגן, רוח, קיפאון, שימוש ישירה וחזקת או תנאים סביבתיים קשים אחרים עד ליבוש מלא

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע מגע עם העור או חדרה לעיניים. אין לבולע בשום אופן את החומר. בשעת היישום כובה לעבוד עם כפפות, גלוי עובודה, משקפי מגן ומוטיצה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואי. את גילוין בטיחות של המוצר ניתן להציג לחברת גילאר בע"מ בטל' 04-9019004 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il.

אזהרת בטיחות

הכידע בכלל והמלצות בפרט בנוגע לשימוש ולשימוש בڪורי חברות גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון המקצועיים אצל חברות גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממייד זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מכך כלשהו בקשר לאפשרות מסחר או התאמת למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשמש לפנות לפרסום העדכני בויתר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישתך.

הגבלות אחריות

רחוב החרוב 3, פארק תעשייה חבל מודיעין

גילאר בע"מ

טלפון: 03-9019000

שימור ואיטום מבנים

ת.ד 209

נציג חברת SIKA שווייץ

טלפון: 03-9019004

טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004



BUILDING TRUST

עברית
איטום

דף פידע סכי
סיקה מונומיל[®] - 101
תאריך נובמבר 2019 תיקון מספר: 00
קוד טכני: 441011101
3/1