

דף מידע טכני

סיקה סרם® גראוט לטקס

תוסף גומי סינטטי לשיפור תכונות ברובה אקרילית (על בסיס מלט)

<p>סיקה סרם® לטקס גראוט הינו תמיסה על בסיס מים העשויה שרפים סינתטיים ומוספים מיוחדים ומיועדת לשימוש מלא או חלקי כתחליף למים בערבוב רובה אקרילית מתוצרת Sika (סיקה סרם TG). מטרת התוסף הינה השגת תכונות משופרות של עמידות ואטימות לתנאים סביבתיים קשים יותר ובכך הגדלת מחזור החיים של המוצר.</p>	<p>תיאור המוצר</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▲ לרצפות קרמיקה ואריחים הנתונים לתנועה אינטנסיבית של הולכי רגל ▲ לרצפות אריחים המותקנות על תשתיות עץ ודורשות גמישות משופרת ▲ לאריחים המותקנים בבריכות שחיה או בתנאי חוץ תמידים ▲ לאריחים הנתונים לשטיפת מרובות כגון חדרי הלבשה, אמבטיות, סאונות ▲ לאריחים ציבוריים כגון: חדרי כושר, מתקני שטיפה, שירותים ציבוריים וכד' 	<p>שימושים</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▲ מגדיל את כושר ההדבקות לאריח ▲ מגדיל את קשיות הרובה ועמידותה לשיחקה ▲ מגדיל את גמישות התערובת ▲ מגדיל חוזקים מכאניים לכפיפה ולחיצה ▲ מקטין ספיגות ומגדיל אטימות 	<p>תכונות / יתרונות</p>
<p>* כל הנתונים נכונים ונבדקו כאשר מחליפים את כל תכולת המים של המוצר ב 100% תוסף מסוג סיקה סרם גראוט לטקס</p>	
<p>מידע טכני</p>	
<p>נוזל לבן</p>	<p>מראה/גוון</p>
<p>קנקני פלסטיק, 1 ק"ג (0.925 ליטר)</p>	<p>אריזה</p>
<p>12 חודשים מיום הייצור כאשר סגור באריזת המוצר במקורית, טרם נפתחה, כשהיא מאוחסנת בצל, בטמפרטורה של מינימום 5°C ומקסימום 25°C. אין לאחסן את המוצר תחת קרינת שמש ישירה. במקרה של קיפאון אין להשתמש במוצר לאחר הפשרתו. לאחר הפתיחה, מומלץ להשתמש בכל תכולת האריזה או לסיימה מהל ככל האפשר לאחר סגירה חוזרת.</p>	<p>אחסון/חיי מדף</p>
<p>7.5</p>	<p>PH</p>
<p>1.08 ק"ג/ליטר (ב 23°C+)</p>	<p>משקל סגולי</p>
<p>המוצר מתוכנן לשימוש כתחליף למים בהכנת תערובת רובה אקרילית. בשימוש עם סיקה סרם® TG, יש להוסיף 1.8-2.0 ק"ג של מוצר לכל דלי של 5 ק"ג. ניתן גם לקבוע מינון עצמאי על ידי הוספה של בקבוק המוצר והשלמה במים נקיים אולם במידה ויבוצע ערבוב זה לא תתקבלנה התכונות המצופות מהמוצר במלואן שכן התבצע דילול של המוצר.</p>	<p>שיטת שימוש</p>

עברית
הדבקת אריחים ומילוי מישיקים

יש להכין את הכמות הדרושה מהמוצר ולשפוך אותה לתוך דלי נקי במלואה. לאחר הכנת הנוזל יש לשפוך רובה אקרילית סיקה סרם - ATG לתוך הנוזל בהדרגה ותוך כדי ערבול אחיד. חובה לערבול את המוצר באמצעות מערבול חשמלי לקבלת תוצאות מיטביות.

מערבול חשמלי או מוט ערבול המורכב על מקדחה חשמלית במהירות סיבוב 300-400 סל"ד.

זמן עבודה עם החומר

זמן עבודה	טמפרטורת התשתית
~ 50 דקות	+10°C
~ 40 דקות	+20°C
~ 30 דקות	+30°C

* הזמנים הינם משוערים ועלולים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה, שיטות עבודה, מינון השימוש בתוסף וכדומה. מתייחסים לשימוש ב 100% תוסף כתחליף למים.

הערות/הגבלות ליישום

אין להשתמש במוצר על תשתית מאוד פורזיבית או סופגת. בשימוש על תשתיות אבן סופגות מאוד או תשתיות פורוזיביות מאוד מומלץ להשתמש בסיקה סרם TG ללא תוסף אלא בערבוב עם מים בלבד. אין להשתמש במוצר תחת קרינת שמש ישירה או רוחות. בשימוש בחוץ יש לדאוג להצללה או יישום בשעות בוקר מוקדמות או ערב מאוחרות. אין להשתמש במוצר לאיטום תפרי התפשטות או הרפיה. במקרים אלה יש להשתמש במוצרים מסדרת סיקה סיל[®] או סיקפלקס[®]. ניתן להשתמש במוצר בשילוב רובה אקרילית שהינה על בסיס מלט ומוספים של יצרנים אחרים. לפני שימוש ראשון בשילוב רובה של יצרן אחר חובה לבצע בדיקות התאמה. הנתונים מצוינים בדפים טכניים אלה בדבר גמישות, חוזקים, ספיגות ויחסי ערבוב, מתייחסים לשימוש עם רובה אקרילית סיקה סרם TG בלבד. המוצר אינו משנה את גוון רובה בשימוש תחת תנאים קשים, תנאי לחץ, חשיפה לשטיפות מרובות ועוד, כאשר עמידות הגוון לאורך זמן קריטית, מומלץ לבצע אזור ניסיון.

אזהרת בטיחות

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל 09-8994000 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il.

הגבלת אחריות

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ושימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

גילאר בע"מ

רחוב המתכת 6 א.ת קדימה

מיקוד 60920

ת.ד 5042

טל: 09-8994000

פקס: 09-8994003

טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 09-8994004

שימור ואיטום מבנים
נציגת חברת Sika שוויצריה

עברית
הדבקת אריחים ומילוי מישקים