

דף מידע טכני

סיקה לסטיק® -810

ממברנה ודבק מגשר להדבקה בין שכבות פוליאוריה ישנות לחדשות

<p>סיקה לסטיק - 810 הנו חומר על בסיס פוליאוריתן דו רכיבי היוצר שכבת קישור ומאפשר יישום שכבות נוספות של פוליאוריה ע"ג פוליאוריה שהתייבשה כאשר עבר הזמן המאפשר יישום שכבה נוספת. המוצר מתאים גם ליישום שכבות פוליאוריתן דקורטיבית עליונות על גבי פוליאוריה מסדרת סיקפלור / סיקה קור.</p>	תיאור המוצר
<p>▲ ליישום ע"ג פוליאוריה של חברת Sika בלבד כגון: ▲ סיקה לסטיק 821LV, 822, 830, 841ST, 842BG, 844XT, 851 ו-8800</p>	שימושים
<p>▲ הדבקות מצויינת לציפויים הנ"ל ▲ אינו מכיל סולבנטים ▲ התייבשות מהירה ▲ תצרוכת נמוכה ▲ ניתן להתזה באיירלס.</p>	תכונות / יתרונות
<p>פוליאוריתן דו רכיבי בגוון חום 13.5 ק"ג A+B אריזות: A = 9 ק"ג B = 4.5 ק"ג</p>	תיאור המוצר
<p>12 חודשים מתאריך הייצור כאשר האריזה לא נפתחה ובטמפר' בין 5°C - 30°C. יש לאחסן את המוצר בתנאים אופטימליים ולהימנע ככל שניתן לפתיחה חוזרת.</p>	זמן למדף
<p>A = 1.481 ק"ג/ליטר B = 1.229 ק"ג/ליטר A+B = 1.380 ק"ג/ליטר אחוז מוצקים = 100%</p>	משקל סגולי בטמפר' 23°C
<p>50-90 גר/מר' (0.05-0.09 ק"ג) בתוספת 15% טינר C. הנתון תאורטי אך אין להוסיף חומר מעבר לכמות המקסימום המומלצת. חריגה מכמות החומר המומלצת עלולה לפגוע בתוצאות ההדבקה של המוצר..</p>	תצרוכת
<p>נקי, וחפשי משומנים, גריז, חומרי ניקוי שאריות ציפויים, מים וכל מזהם אחר. חוזק שליפה מינימלי של הציפוי הקיים 1.5N/mm² במקרה של ספק מומלץ לבצע בדיקת שליפה. • החומר אינו מיועד לניקוי תשתיות אלא ליישום על תשתיות נקיות בלבד.</p>	הכנת השטח
<p>לחות בתשתית 4% מקסימום (לפי בדיקת TRAMEX) לחות מקסימאלית באויר 80% טמפר' תשתית וסביבה מינימום 8°C ועד 40°C + יש לבצע בדיקת נקודת טל (DEW POINT) מקדימה לפני היישום - אין לעבוד בתנאים של קונדנסציה - חובה לבצע את המוצר לפחות 3°C מעל נקודת הטל.</p>	תנאי יישום
<p>2:1 במשקל (A:B) יש לערבב חלק A בלבד עם מערבול חשמלי עד לקבלת משחה הומוגנית. יש להוסיף חלק B בהדרגה ובמלאו ולערבב במשך 3 דקות עד לקבלת תערובת אחידה. לאחר מכן יש להוסיף 15% מדלל Sika Thinner C ולהמשיך לערבב שוב במשך כ-1 דקה עד לקבלת תערובת אחידה. יש להימנע מערבוב יתר ע"מ למנוע כניסת אויר. הערבוב עם מיקסר חשמלי במהירות איטית 300-400 סלד'.</p>	יחסי ערבוב

שפה
קטגוריית מוצרים

דף מידע טכני
שם המוצר
תאריך: 00/00/0000 תיקון מספר:
קוד טכני: 0000

<p>יש למרוח שכבה אחת בלבד עם רולר שער קצר (12 מ"מ) מומלץ שימוש ברולר מיקרופייבר או ניילון המוצר מתאים גם ליישום בהתזה (איירלס) אך תוצאות מיטביות תושגנה בגלילה בשל כושר ההצמדה של הרולר.</p>	<p>הוראות יישום</p>
<p>בטמפ' C° 10 יש להמתין לפחות 5 שעות ולא יותר מ- 10 שעות. בטמפ' C° 20 יש להמתין לפחות 3 שעות ולא יותר מ- 6 שעות. בטמפ' C° 30 יש ליישם את החומר תוך 2-3 שעות (לא פחות מ- 2 שעות).</p>	<p>טבלת יישום פוליאוריאה על S.I. - 810</p>
<p>את הפריימר לאחר שדולל בטינר C יש ליישם ברציפות ללא הפסקות. תוך הקפדה על הכמות המומלצת.</p>	<p>הערות:</p>
<p>החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. החומר דליק! הרחק מהישג ידם של ילדים וממקור אש / חום. לא למאכל! את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 09-8994000 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il.</p>	<p>הערת אזהרה</p>
<p>המידע בכללל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אחר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.</p>	<p>הגבלת אחריות</p>
<p>רחוב המתכת 6 א.ת. קדימה מיקוד 60920 ת.ד. 5042 טל: 09-8994000 פקס: 09-8994003 טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 09-8994004</p>	<p>גילאר בע"מ שימור ואיטום מבנים נציגת חברת Sika שוויצריה</p>