



דף מידע טכני

סיקה לסטיק 850 W

ממברנת אטימה גמישה לאיטום חדרים רטובים, קירות ורצפות, בטון, טיח, גבס ועוד.

תיאור המוצר		סיקה לסטיק 850 הינה ממברנת אטימה פולימרית, גמישה, חד רכיבית ונטולת סולבנטים (על בסיס מים) אשר יוצרת שכבה עמידה בסדיקה, אטומה וגמישה, המאפשרת לאחר ייבוש הדבקת מערכות צמנטיות כגון דבקים צמנטיים, שכבות מדה, מדה בטון ועוד.	
גון	לבן/כחלחל		
תכונות / יתרונות	▲ מוכן לשימוש, חד רכיבי.		
	▲ גמישות גבוהה - גישור סדקים		
	▲ אטימה לנוזלים		
	▲ עמידות בקיטור ואדים, מתאים לחדרים רטובים סאונות וכו'.		
	▲ מאפשר כיסוי עם שכבות קשיחות כגון דבקים צמנטיים מדות מתפלסות, מדות בטון, שכבות שחיקה ושרפים מסוגים שונים.		
	▲ הידבקות גבוהה לבטון, טיח, פנלים ולוחות מגבס, סיבית, צמנט בורד, עץ עם פריימר תואם.		
	▲ ניתן ליישום על בלוקי גבס בשילוב סיקה לסטיק פריימר 01		
	▲ בחדרים רטובים ניתן לבצע הדבקת אריחים כבר למחרת ללא צורך באשפורה או טיפול כלשהו.		
	▲ דבק מומלץ סיקה סרם 235 / 205 / 135 סרם 135 לאריחי קרמיקה סופגים תקניים 3 מ"מ בלבד.		
	יישומים	▲ מתאים לאיטום בין שכבות בטון, בין בטון לחיפויים רטובים, קירות הפרדה ומחיצות.	
▲ מיועד לחדרים רטובים ע"ג קירות בלוק, בטון, טיח, או לוחות גבס במבני מגורים, מבנים מסחריים, בניי משרדים, מלונות, בתי חולים ועוד.			
▲ מתאים לאזורים לחים, ובעלי לחץ אדים כגון סאונות, חמאמים, מכבסות חדרי שירותים, מכוני בריאות, מקלחות, מטבחים, ועוד.			
▲ סיקה לסטיק 850 מתאים תוך זמן קצר בשילוב עם משחות ביטומניות. ניתן ליישם עליו את החומר הביטומני ולהפך את החומר הביטומני עליו ולכן יעיל ומהיר ביישום חדרים רטובים.			
החומר נבדק ומתאים לדרישות מת"י לפי ת"י 4518			
נתונים:	ערך P.H = 9 ~		
	משקל סגולי = 1.26 ק"ג / ליטר		
	אחוז מוצקים 67% במשקל		
	יצירת קרום למגע 5° = 7 ש'		
	20° = 4 ש'		
גמישות	35° = 2 ש'		
	כ - 250%-285 בעובי 1 מ"מ ומעלה		
התנהגות בסדיקה	בתנאי מזג אויר רגילים עמידות בסדיקה כדלקמן (בעובי המומלץ של 1 מ"מ לפחות).		
	-5°	0°	23°
	2.9 מ"מ	3.9 מ"מ	5.7 מ"מ
	עמיד בגישור דינאמי ל- 1 מ"מ סדק לפני ואחרי בלייה בחום והשרייה (ת"י 4518).		

עברית
איטום

דף מידע טכני
סיקה לסטיק 850-W
תאריך: 01/02/2016
קוד טכני: 8501

חוזק הדבקות במתיחה	עד 1.1 MPA (כולל פריימר עג' תשתיות סופגות).																		
צריכת לאחר התיישנות	בתנאים אקלימיים משתנים, ללא שינוי .																		
אריזה	דליים - 10 ק"ג מוצר מוכן לשימוש																		
אחסון וחיי מדף	12 חודשים מיום הייצור כפי שמוטבע ע"ג אריזת המוצר המקורית, כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים, בצל, באריזת המוצר טרם נפתחה, בטמפרטורה שבין 5°c - 30°c. במקרה של סגירה חוזרת יש לדאוג לסגירה הרמטית בסמיכות לזמן הפתיחה.																		
תצרוכת	ע"מ ליצור מערכת יבשה עמידה בסדקים יש צורך בעובי 1 מ"מ לפחות יבש לשטח חלק= כ 2.0 ק"ג/ מ"ר																		
הוראות יישום	היישום בטמפ' בין 5°c ל- 35°c ולחות מקסימלית של 75%, לחות גבוהה יותר תעכב זמן התקשות ועלולה לפגוע באחידות הממברנה. היישום יבוצע ברולר פרווה עם שער באורך בינוני 8-12 מ"מ או בהברשה.																		
הכנת השטח	▲ על השטח להיות חזק יציב ונקי מחלקים רופפים, שטוף ויבש. ▲ הבטון יהיה בן 28 יום עם חוזק של לפי מינימלי 1mpa ▲ ניתן ליישם על משטחים לחים - ללא מים עומדים וללא מים נגטיביים. ▲ חורים יש לסגור עם סיקה ויסקו רפ טרם הביצוע- לקבלת משטח חלק ואחיד.																		
ערבוב החומר	עם מערבול ומוט ערבוב במהירות איטית הקטנה מ- 300 RPM אין לערבב את המוצר ידנית.																		
יישום	▲ היישום יבוצע בדרכ' בשתי שכבות. יישום השכבה השניה יבוצע עם התקשות השכבה הראשונה למגע. ▲ למערכת גמישה יש צורך ב- 3 שכבות. ▲ ניתן לשריון עם רשת Sika Reemat Premium . יש ליישם את הרשת ע"ג שכבה ראשונה ורק לאחר ייבוש של 24 ש' ליישם שכבה שנייה לסגירה. השימוש ברשת מפחית גמישות.																		
<table><tr><td>סוגי תשתית</td><td>פריימר</td><td>עליון</td></tr><tr><td>לוחות גבס</td><td>_____</td><td>2 שכבות סיקה לסטיק 850 0.75 - 0.8 ק"ג/מר' כל שכבה.</td></tr><tr><td>בלוקי גבס</td><td>סיקה לסטיק 01 במינון של כ 200 ג' / מ"ר עג' בלוק נקי</td><td>2 שכבות עליון 0.75-0.8 ק"ג/מר' כל שכבה</td></tr><tr><td>קירות בטון טיח צמנטי וכד'</td><td>המוצר עצמו מדולל במים 1:1</td><td>2 שכבות עליון 0.75-0.8 ק"ג/מר'</td></tr><tr><td>כנ"ל אבל למערכת גמישה עמידה לסדיקה</td><td>כנ"ל לפי התשתית</td><td>2-3 שכבות בכמות כוללת של 2.2-2.4 ק"ג/מר' (עובי 1.0-1.5 מ"מ)</td></tr><tr><td>לוחות אקוזה פנל וילה בורד צמנט בורד סיבית או כל פנל אחר. היישום לאחר בדיקה ואישור הפריימר לכל לוח בנפרד.</td><td>יש לבצע בדיקה לגבי נחיצות וסוג הפריימר בהתאמה. הבדיקה ע"י המחלקה הטכני של גילאר.</td><td>2-3 שכבות בהתאם למערכות הנ"ל.</td></tr></table>		סוגי תשתית	פריימר	עליון	לוחות גבס	_____	2 שכבות סיקה לסטיק 850 0.75 - 0.8 ק"ג/מר' כל שכבה.	בלוקי גבס	סיקה לסטיק 01 במינון של כ 200 ג' / מ"ר עג' בלוק נקי	2 שכבות עליון 0.75-0.8 ק"ג/מר' כל שכבה	קירות בטון טיח צמנטי וכד'	המוצר עצמו מדולל במים 1:1	2 שכבות עליון 0.75-0.8 ק"ג/מר'	כנ"ל אבל למערכת גמישה עמידה לסדיקה	כנ"ל לפי התשתית	2-3 שכבות בכמות כוללת של 2.2-2.4 ק"ג/מר' (עובי 1.0-1.5 מ"מ)	לוחות אקוזה פנל וילה בורד צמנט בורד סיבית או כל פנל אחר. היישום לאחר בדיקה ואישור הפריימר לכל לוח בנפרד.	יש לבצע בדיקה לגבי נחיצות וסוג הפריימר בהתאמה. הבדיקה ע"י המחלקה הטכני של גילאר.	2-3 שכבות בהתאם למערכות הנ"ל.
סוגי תשתית	פריימר	עליון																	
לוחות גבס	_____	2 שכבות סיקה לסטיק 850 0.75 - 0.8 ק"ג/מר' כל שכבה.																	
בלוקי גבס	סיקה לסטיק 01 במינון של כ 200 ג' / מ"ר עג' בלוק נקי	2 שכבות עליון 0.75-0.8 ק"ג/מר' כל שכבה																	
קירות בטון טיח צמנטי וכד'	המוצר עצמו מדולל במים 1:1	2 שכבות עליון 0.75-0.8 ק"ג/מר'																	
כנ"ל אבל למערכת גמישה עמידה לסדיקה	כנ"ל לפי התשתית	2-3 שכבות בכמות כוללת של 2.2-2.4 ק"ג/מר' (עובי 1.0-1.5 מ"מ)																	
לוחות אקוזה פנל וילה בורד צמנט בורד סיבית או כל פנל אחר. היישום לאחר בדיקה ואישור הפריימר לכל לוח בנפרד.	יש לבצע בדיקה לגבי נחיצות וסוג הפריימר בהתאמה. הבדיקה ע"י המחלקה הטכני של גילאר.	2-3 שכבות בהתאם למערכות הנ"ל.																	
▲ יש לשמור את הפח סגור בגמר השימוש.																			
בכל מקרה מפגשי בלוק בטון רולקות הפסקות יציקה מומלץ לשריון ברשת או באמצעות SikaSeal Tape אשר יבוצעו לפני שכבות האיטום.																			
הגנה וכיסוי	החומר מיועד לשמש כשכבת איטום סגורה. לכן יש לכסות את החומר במערכת קשיחה כגון הדבקת אריחי קרמיקה, ריצוף או אבן. ניתן ע"ג הממברנה ליישם צמנטיים הידראוליים, מדה צמנטית וכו'. במקרה של חשיפה לעבודות שונות לפני הכיסוי - יש להגן על הממברנה מפגיעות מכאניות עד לכיסוי סופי.																		
מגבלות	סיקה לסטיק אינו מתוכנן לאיטום גגות שטוחים, מאגרי מים או בריכות מים. ניתן לאטם גגות כנ"ל מרוצפים בהדבקה עג' החומר (יש לקבל מפרט נפרד מיועצי החברה).																		

הערת אזהרה	החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 03-9019004 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il.
הגבלת אחריות	המידע בכללל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצג, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.
גילאר בע"מ	רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין
שימור ואיטום מבנים	טל: 03-9019004 פקס: 03-7407238
נציגת חברת Sika שוויצריה	טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004