

# סיקפלור® 01 פריימר

יסוד רב תכליתי המבוסס על שרפים אקריליים, להכנת תשתית לפני יישום מדה מתפלסת

## תיאור המוצר

סיקפלור® פריימר 01 הינו יסוד אוניברסלי עשיר בפולימרים המיועד להכנת תשתית לפני יישום מדה מתפלסת ודבקי אריחים צמנטיים

## תכונות / יתרונות

- ▲ מוכן לשימוש
- ▲ קל למריחה
- ▲ מפחית ספיגה
- ▲ מאפשר הדבקות על משטחים חלקים
- ▲ מגן על התשתית מפני לחות בתערובות הצמנטיות
- ▲ בעל תצרוכת נמוכה ויכולת כיסוי גבוהה
- ▲ מתאים למריחה על רצפות בשילוב מערכות חימום תת רצפתי
- ▲ ייבוש מהיר
- ▲ מתאים לשימוש על מגוון רחב של תשתיות
- ▲ ניתן לריסוס
- ▲ ניתן לדלל במים עד 1:3

## שימושים

- ▲ מתאים כפריימר לרצפות שלא עברו טיפול מקדים
- ▲ לשימוש פנימי בלבד
- ▲ כפריימר להפחתת ספיגות, לשיפור הידבקות על משטחים חלקים
- ▲ כפריימר להגנה על התשתית נגד לחות המגיעה מהמדה עצמה או מדבקי אריחים

## אישורים / סטנדרטים

- ▲ פליטת מזהמים נמוכה לפי תקן EN 15804 -1 ISO 14025
- ▲ פליטת מזהמים נמוכה לפי תקן EMICODE EC 1 PLUS
- ▲ נטול סולבנטים לפי תקן TRGS 610

## מידע שימושי

בסיס כימי	דיספרסיה אקרילית סינתטית
אריזה	קנקני פלסטיק במשקל 10 ק"ג
גוון/ מראה	תכלת
חיי מדף	12 חודשים מתאריך הייצור באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, כאשר מאוחסנת בצל, הרחק ממקור שמש ישיר, בטמפרטורות שמעל 5°C. חומר שדולל במים יש לאחסן מקסימום 7 ימים.
משקל סגולי	1.0 ק"ג/ל

## מידע חיוני ליישום

ערבוב

יש לנער את המוצר היטב לפני השימוש.

יחסי דילול וערבוב

דילול	סוג התשתית
1 ק"ג סיקפלור® פריימר 01 : 3 מים	מצע סופג רגיל כגון: תערובות צמנטיות, מלט או בטון
1 ק"ג סיקפלור® פריימר 01 : 1 מים	תערובת מליטה המבוססת על קלציום סולפט (גבס)
יש ליישם סיקפלור® פריימר 01 ללא דילול.	מצעים בעלי יכולת ספיגה נמוכה וללא יכולת ספיגה, מצעים חלקים כגון: אריחים צמנטים, מצעים ישנים עם שאריות דבק ישן עמיד במים (כמעט מוסר לחלוטין), רצפות סיביות או OSB, אספלט מסטיק חלק וקשוח IC10 ו-IC15 לפי תקן EN13813

תצרוכת

~70 ג/מ"ר.

כתלות בכושר הספיגות של התשתית וסוג הכלים בהם מיישמים את המוצר וכן בשיעור הדילול הנבחר.

טמפ' תשתית

מינימום 5°C + מקסימום 30°C +.

טמפ' סביבה

מינימום 5°C + מקסימום 30°C +

זמן ייבוש

לפני יישום מדה או סקריד יש להמתין:

זמן המתנה	סוג התשתית
~10 דק	מצעים בעלי יכולת ספיגה רגילה: צמנטיים
~10 דק	תשתיות גבס
~24 שעות	תשתיות גבס כאשר מיושמת מדה צמנטית
~שעתיים	מצעים בעלי יכולת ספיגה נמוכה וללא יכולת ספיגה: OSB ורצפה סיבית
~12 שעות	מצעים בעלי יכולת ספיגה נמוכה וללא יכולת ספיגה, מצעים חלקים כגון: אריחים צמנטים, מצעים ישנים עם שאריות דבק ישן עמיד במים (כמעט מוסר לחלוטין), רצפות סיביות או OSB, אספלט מסטיק חלק וקשוח IC10 ו-IC15 לפי תקן EN13813

\* כל הערכים משוערים ועלולים להשתנות בהתאם לתנאי מזג האוויר.

## מידע חיוני ליישום

הכנת תשתית

- ▲ יש להוריד מן הבסיס כל שאריות אבק, לכלוך, שקן, חלודה וחלקיקים שונים.
- ▲ יש להסיר מהמשטח כל חומר שיכול להפחית את יכולת ההדבקות של הפריימר בעזרת ניקוי בסיסי או הסרת שומנים
- ▲ יש להסיר חלקי תשתיות ישנות ורופפות ודבקים ישנים עמידים במים באופן מכני, בצורה יסודית ככל הניתן
- ▲ לפני היישום יש לוודא כי OSB ורצפות סיבית מחוזקות ותקינות, ומקובעות לתשתית ללא יכולת תזוזה
- ▲ רצפות ישנות, כגון אריחים קרמיים יש לנקות באופן יסודי ולחספס
- ▲ יש להסיר מכנית שכבות של דבקים מסיסים במים
- ▲ תשתיות גבס יש ללטש ולבצע שאיבת אבק יסודית

סוגי תשתיות

- ▲ בטון
- ▲ סקריד צמנטי רגיל ומהיר ייבוש
- ▲ סקריד או מדה על בסיס גבס
- ▲ תשתיות ישנות המכילות שאריות דבק עמיד במים (אשר הוסר כמעט לחלוטין)
- ▲ סקריד יבש
- ▲ תשתיות עץ, OSB או לוחות CHIPBOARD (סיבית)
- ▲ אספלט (אספלט מסטיק חלק וקשיח IC10 ו-IC15 לפי תקן EN13813)

יישום החומר

- ▲ יש ליישם את סיקפלור® פריימר 01 בעזרת כלי מתאים, רולר או MOP או מגב מיקרופיבר באופן שווה על משטח הבסיס היבש. יש להימנע מהיווצרות שלוליות ולהסיר עודפי חומר.
- ▲ ניתן ליישם בריסוס.
- ▲ על מצעים בעלי יכולת ספיגה גבוהה מומלץ ליישם שכבה שניה.

ניקוי כלים

במים בלבד מיד בגמר היישום

עברית  
שיקום בטונים

דף מידע טכני

סיקפלור 01 - פריימר  
אפריל, 2017, גרסה 01.0  
02051504000000590

---

## הערת אזהרה

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 09-8994000 או באתר האינטרנט של החברה [www.gilar.co.il](http://www.gilar.co.il).

---

## הגבלת אחריות

המידע בכללל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

---

## גילאר בע"מ

שימור ואיטום מבנים  
נציגת חברת Sika שוויצריה

רחוב המתכת 6 א.ת קדימה

מיקוד 60920

ת.ד 5042

טל: 09-8994000

פקס: 09-8994003

טלפון לבריורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 09-8994004

---