

דף מידע טכני

סיקה לסטיק® STOP AQUA 260

ממברנת אטימה גמישה, חד רכיבית לאיטום ושיפוץ חדרים רטובים

תיאור המוצר

סיקה לסטיק 260 הינה ממברנת אטימה, מבוססת שרפים מיוחדים, חד רכיבית, על בסיס מים, המיועדת לאיטום חדרים רטובים (פרטי, מוסדי או ציבורי). המוצר מספק שכבת איטום בהדבקה מלאה על מגוון רחב של תשתיות לפני ביצוע חיפוי באריחים.

שימושים

המוצר משמש ל:

- ▲ איטום חדרי מקלחת, מרחצאות, ספא וכד'
- ▲ איטום אמבטיות, מטבחים
- ▲ המוצר מתאים לשימוש על התשתיות הבאות:
- ▲ בטון וטיח צמנטי
- ▲ סקרידים יבשים מצמנט
- ▲ לוחות צמנט בורד
- ▲ לוחות גבס
- ▲ בלוק גבס
- ▲ טיח גבס
- ▲ אריחים קרמיים
- ▲ פנלים מעץ

חשוב! המוצר מיועד לשימוש פנימי בלבד

יתרונות

- ▲ קל ליישום, מוכן לשימוש
- ▲ ייבוש מהיר, כ 90 דקות לפני יישום אריחים בהדבקה
- ▲ ללא תפרים או חיבורים, 60 דקות בין שכבות
- ▲ חלק ממערכת הכוללת סרטי איטום : סיקה סיל טייפ F פריימרים ודבקי אריחים מסדרת סיקה סרם®
- ▲ על בסיס מים, אינו מכיל סולבנטיים
- ▲ אטום לחלוטין לנוזלים
- ▲ גישור טוב על סדיקה
- ▲ יישום עם מברשת, רולר או מלג'

קיימות

דירוג ^{PLUS} EC1 GEV EMI CODE

תעודות בדיקה

תעודת תקן אירופאי CE לפי ETA 22/0411
ובדיקה EAD 030352-00-0503:2019
ממברנות אטימה נוזליות - ערכה לתיקונים ואיטום בחדרים רטובים, קירות ורצפות.

מידע על המוצר

הרכב כימי	שרפים סינתטיים בדיספרסיה על בסיס מים																		
אריזה	דליי פלסטיק -7 ק"ג בלבד ניתן להזמין במיוחד במארזים של 16 ק"ג																		
חיי מדף	12 חודשים מיום הייצור כפי שמוטבע על גבי המארז																		
תנאי אחסון	באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, הרחק ממקור חום ושמש ישירה- בצל, בטמפרטורות שבין 5°C+ ל 35°C+ יש להגן על המוצר מקיפאון																		
מראה/גוון	אפור בהיר																		
מידע טכני																			
עובי פילם יבש	גדול מ 0.5 מ"מ לאחר הייבוש (תנאי לקיום ערכי המוצר).																		
גישור סדקים	קטגוריה 1- ב 0.5 מ"מ (0.4 מ"מ גישור) לפי EN 1062-7 .																		
אטימות	מתאים ללחץ מים 150 KPA למשך 7 ימים EN 14891																		
עמידות כימית	עמיד למוצרים אלקליים, קטגוריה 2 לפי EN 14891																		
מידע מערכות																			
מבנה מערכות	איטום מתחת לריצוף																		
<table><tr><td>שכבת יסוד</td><td>פריימר</td></tr><tr><td>תשתיות סופגות: בטון, טיח צמנטי, טיח גבס, מדה על בסיס גבס, לוחות גבס, לוחות עץ וכד'</td><td>סיקפלור 01 פריימר מדולל 1:1 עד 1:3 במים, בהתאם לספיגות התשתית או סיקפלור 03 פריימר מבוצע באותו אופן</td></tr><tr><td>תשתיות בלתי סופגות</td><td>סיקפלור 02 פריימר</td></tr><tr><td>גבס ירוק / בלוק גבס ירוק</td><td>סיקה גרד 551S אלסטיק פריימר</td></tr><tr><td>איטום</td><td>סיקה לסטיק STOP AQUA 260</td></tr><tr><td>עזרים וסרטי הדבקה</td><td>סיקה סיל טייפ F - ואביזריו</td></tr><tr><td>דבק</td><td>סיקה סרם N 135, סיקה סרם 255, סיקה סרם 235 פלקס. או כל דבק של חברת Sika בעל סיווג S1 ומעלה לפי ת"י 4004</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				שכבת יסוד	פריימר	תשתיות סופגות: בטון, טיח צמנטי, טיח גבס, מדה על בסיס גבס, לוחות גבס, לוחות עץ וכד'	סיקפלור 01 פריימר מדולל 1:1 עד 1:3 במים, בהתאם לספיגות התשתית או סיקפלור 03 פריימר מבוצע באותו אופן	תשתיות בלתי סופגות	סיקפלור 02 פריימר	גבס ירוק / בלוק גבס ירוק	סיקה גרד 551S אלסטיק פריימר	איטום	סיקה לסטיק STOP AQUA 260	עזרים וסרטי הדבקה	סיקה סיל טייפ F - ואביזריו	דבק	סיקה סרם N 135, סיקה סרם 255, סיקה סרם 235 פלקס. או כל דבק של חברת Sika בעל סיווג S1 ומעלה לפי ת"י 4004		
שכבת יסוד	פריימר																		
תשתיות סופגות: בטון, טיח צמנטי, טיח גבס, מדה על בסיס גבס, לוחות גבס, לוחות עץ וכד'	סיקפלור 01 פריימר מדולל 1:1 עד 1:3 במים, בהתאם לספיגות התשתית או סיקפלור 03 פריימר מבוצע באותו אופן																		
תשתיות בלתי סופגות	סיקפלור 02 פריימר																		
גבס ירוק / בלוק גבס ירוק	סיקה גרד 551S אלסטיק פריימר																		
איטום	סיקה לסטיק STOP AQUA 260																		
עזרים וסרטי הדבקה	סיקה סיל טייפ F - ואביזריו																		
דבק	סיקה סרם N 135, סיקה סרם 255, סיקה סרם 235 פלקס. או כל דבק של חברת Sika בעל סיווג S1 ומעלה לפי ת"י 4004																		
יישום																			
תצרוכת	כוללת : 1.2 ק"ג/מ"ר (בשתי שכבות)																		
עובי שכבה	מינימום 0.4 מ"מ לשכבה. רטוב מינימום 0.5 מ"מ לשתי שכבות יבש																		
תנאים ליישום	טמפרטורת חומר ותשתית: מינימום 5°C+ מקסימום 35°C+ בעת הביצוע טמפרטורת סביבה: מינימום 5°C+																		
לחות בתשתית	מקסימום 2% בעת הביצוע לפי CM method																		

שכבה	זמן המתנה
בין שכבה ראשונה לשנייה ב $+20^{\circ}\text{C}$ ו 50% לחות יחסית באוויר	60 דקות
בין שכבה שנייה להנחת ריצוף בדבק ב $+20^{\circ}\text{C}$ ו 50% לחות יחסית	90 דקות

*הערה: הזמנים משוערים ויתכן שינוי בשל תנאים סביבתיים, לחות יחסית, טמפרטורה וכד'.

הוראות יישום

על התשתית להיות חזקה, יבשה, ללא חלקים רופפים, שאריות גריז, אבק, שמנים, חומרי בניה או כל גורם מזהם אחר.

הכנת התשתית: יש להכין תשתיות מתאימות באופן מכאני ע"י ליטוש, לחץ מים או ניקוי חול, יש להקפיד לחשוף חורים וחללים בבטון או טיח צמנטי ולשקם בטונים פגומים.

הקפדה על:

1. הסרת תשתיות צמנטיות רופפות
2. הכנה מכאנית ע"י ליטוש
3. הסרת בליטות וזיזים
4. שאיבת אבק יסודית מהתשתית
5. תיקונים בבטון עם מוצרים מתאימים מסדרת סיקה רפ, סיקה מונטופ, סיקפלור וכד'
6. בכל שאלה או חשש יש לפנות למחלקה הטכנית של חברת גילאר בטל 03-9019000 לקבלת הוראות מפורשות

ערבוב

המוצר מסופק מוכן לשימוש ואינו דורש ערבוב

יישום

איטום מישקים, חיבור רצפה קיר וכד'. יש למרוח את המוצר כדבק על המשטח עם רולר. לאחר מכן ליישם את סיקה סיל טייפ F אל תוך המוצר ולהדק היטב. פעולה דומה יש לבצע באיטום מעברי צנרת ונקזים.

בביצוע הציפוי, במידה ונדרש פריימר יש ליישמו לפני שאר העבודות, בהתאם לדפי המידע של שכבת הפריימר והוראות השימוש הפרטניות לאותו מוצר.

ניקוי כלים

במים בלבד, מיד בגמר היישום, חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד.

הערות ואזהרות

הערת אזהרה:

בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 03-9019004 או באתר האינטרנט של החברה

הגבלת אחריות:

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום וליישום במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצא, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

גילאר בע"מ

רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין

טל: 03-9019004

פקס: 03-7407238

טלפון לביירוים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004

עברית