

דף מידע טכני

סיקפלור® 01 פריימר

יסוד רב תכליתי המבוסס על שרפים אקריליים, להכנת תשתית לפני יישום מדה מתפלסת

תכונות/יתרונות	תיאור המוצר	שימושים
▲ מוכן לשימוש ▲ קל למריחה ▲ מפחית ספיגה ▲ מאפשר הדבקות על משטחים חלקים ▲ מגן על התשתית מפני לחות בתערובות הצמנטיות ▲ בעל תצרוכת נמוכה ויכולת כיסוי גבוהה ▲ מתאים למריחה על רצפות בשילוב מערכות חימום ▲ תת רצפתי ▲ ייבוש מהיר ▲ מתאים לשימוש על מגוון רחב של תשתיות ▲ ניתן לריסוס ▲ ניתן לדלל במים 1:3	סיקפלור R פריימר 01 הינו יסוד אוניברסלי עשיר בפולימרים המיועד להכנת תשתית לפני יישום מדה מתפלסת ודבקי אריחים צמנטיים	▲ מתאים כפריימר לרצפות שלא עברו טיפול מקדים ▲ לשימוש פנימי בלבד ▲ כפריימר להפחתת ספיגות, לשיפור הידבקות על משטחים חלקים ▲ כפריימר להגנה על התשתית נגד לחות המגיעה מהמדה עצמה או מדבקי אריחים
אישורים סטנדרטיים ▲ פליטת מזהמים נמוכה לפי תקן PLUS 1 EC EMICODE ▲ EPD - ISO 14025 IEN15804 תקן לפי ▲ נטול סולבנטים לפי תקן 610		

מידע שימושי

דיספרסיה אקרילית סינתטית	בסיס כימי
קנקני פלסטיק במשקל 5 ק"ג/ חביות 200 ק"ג	אריזה
לבן	גוון/ מראה
12 חודשים מתאריך הייצור באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, כאשר מאוחסנת בצל, הרחק ממקור שמש ישיר, בטמפרטורות שמעל 5°C חומר שדולל במים יש לאחסן מקסימום 7 ימים	חיי מדף
1.0 ק"ג/ ל	משקל סגולי
מידע חיוני ליישום	
יש לנער את המוצר היטב לפני השימוש.	
ערבוב	

סוג התשתית	דילול
מצע סופג רגיל כגון: תערובות צמנטיות, מלט או בטון	1 ק"ג סיקפלור® פריימר 01 : 3 מים
תערובת מליטה המבוססת על קלציום סולפט (גבס)	1 ק"ג סיקפלור® פריימר 01 : 1 מים
מצעים בעלי יכולת ספיגה נמוכה וללא יכולת ספיגה , מצעים חלקים כגון: אריחים צמנטיים, מצעים ישנים עם שאריות דבק ישן עמיד במים (כמעט מוסר לחלוטין), רצפות סיביות או OSB, אספלט מסטיק חלק וקשוח	יש ליישם סיקפלור פריימר 01 <u>ללא דילול</u>
IC 10 - IC 15 לפי תקן EN 13813	

תצרוכת	70~ג'/מ"ר. כתלות בכושר הספיגות של התשתית וסוג הכלים בהם מיישמים את המוצר וכן בשיעור הדילול הנבחר
טמפ' תשתית	מינימום +5°C מקסימום +30°C
טמפ' סביבה	מינימום +5°C מקסימום +30°C
זמן ייבוש	לפני יישום מדה או סקריד יש להמתין:

זמן המתנה	סוג התשתית
10~ דק	מצעים בעלי יכולת ספיגה רגילה: צמנטיים
10~ דק	תשתיות גבס
24~ שעות	תשתיות גבס כאשר מיושמת מדה צמנטית
~שעתיים	מצעים בעלי יכולת ספיגה נמוכה וללא יכולת ספיגה : OSB ורצפה סיבית
12~ שעות	מצעים בעלי יכולת ספיגה נמוכה וללא יכולת ספיגה , מצעים חלקים כגון: אריחים צמנטיים, מצעים ישנים עם שאריות דבק ישן עמיד במים (כמעט מוסר לחלוטין) , רצפות סיביות או OSB, אספלט מסטיק חלק וקשוח
	EN13813 תקן לפי- IC15 IC10

מידע חיוני ליישום

הכנת תשתית

סוגי תשתיות

▲	יש להוריד מן הבסיס כל שאריות אבק, לכלוך, שמן, חלודה וחלקיקים שונים	▲	בטון
▲	יש להסיר מהמשטח כל חומר שיכול להפחית את יכולת ההדבקות של הפריימר בעזרת ניקוי בסיסי או הסרת שומנים.	▲	סקריד צמנטי רגיל ומהיר ייבוש
▲	יש להסיר חלקי תשתיות ישנות ורופפות ודבקים ישנים עמידים במים באופן מכני, בצורה יסודית ככל הניתן	▲	סקריד או מדה על בסיס גבס
▲	לפני היישום יש לוודא כי OSB ורצפות סיבית מחוזקות ותקינות, ומקובעות לתשתית ללא יכולת תזוזה	▲	תשתיות ישנות המכילות שאריות דבק עמיד במים (אשר הוסר כמעט לחלוטין)
▲	רצפות ישנות, כגון אריחים קרמיים יש לנקות באופן יסודי ולחספס	▲	סקריד יבש
▲	יש להסיר מכנית שכבות של דבקים מסיסים במים	▲	תשתיות עץ OSB, או לוחות (CHIPBOARD סיבית)
▲	תשתיות גבס יש ללטש ולבצע שאיבת אבק יסודית	▲	אספלט (אספלט מסטיק חלק וקשיח IC 10 - IC 15 לפי תקן EN13813)
		▲	יישום החומר
		▲	יש ליישם את סיקפלור R פריימר 01 בעזרת כלי מתאים, רולר או MOP או מגב מיקרופייבר באופן שווה על משטח הבסיס היבש. יש להימנע מהיווצרות שלוליות ולהסיר עודפי חומר.
		▲	ניתן ליישם בריסוס.
		▲	על מצעים בעלי יכולת ספיגה גבוהה מומלץ ליישם שכבה שניה
		▲	ניקוי כלים
		▲	במים בלבד מיד בגמר היישום

הגבלות והוראות בטיחות

הגבלות אחריות:

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 09-8994000 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il

גילאר בע"מ

רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין
טל': 03-9019004 פקס: 03-7407238
טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004

עברית
שיקום בטונים

דף מידע טכני
סיקפלור 01 - פריימר
תאריך 22.10.26