

דף מידע טכני

SIKA FastFix®-131

חול פולימרי, מוכן לשימוש למילוי מישקים באבנים משתלבות וריצוף חוץ

תכונות / יתרונות

- ▲ מוכן לשימוש
- ▲ ללא צורך בערבוב
- ▲ יישום מהיר ופשוט
- ▲ מתאים לרוב סוגי האבנים והריצופים
- ▲ מתקשה באמצעות מים ולחות
- ▲ לאחר ההתקשות אינו נשטף מהגשם
- ▲ מפחית צמיחת עשבים בין האבנים
- ▲ מסייע במניעת חדירת חרקים ונמלים
- ▲ אינו מכתיב את הריצוף
- ▲ משתלב באופן טבעי במראה הריצוף לאורך השנים
- ▲ מתאים לשטחים פרטיים ומסחריים ותנועת רכב קלה
- ▲ תחזוקה מינימלית

תיאור המוצר

Sika FastFix®-131 הוא חומר מילוי מישקים צמנטי המתקשה במגע עם לחות ליצירת מילוי קשיח ועמיד. המוצר מיועד למילוי מישקים בין אבנים משתלבות, אבני ריצוף, לוחות בטון ואבן טבעית. החומר מספק מילוי חזק, עמיד לאורך שנים ואינו נשטף לאחר התקשות. היישום פשוט ומהיר, ללא צורך בערבוב, ולכן הוא מהווה חלופה מתקדמת לשיטות המסורתיות של מילוי מישקים באמצעות חול או תערובות מלט וטיט.

שימושים

- ▲ אבנים משתלבות
- ▲ אבן טבעית
- ▲ בטון מוחלק
- ▲ קלינקר
- ▲ מדרכות
- ▲ שבילי גינה
- ▲ שבילי הולכי רגל
- ▲ רחבות
- ▲ פטיו
- ▲ טרסות
- ▲ שבילי כניסה לבתים
- ▲ חניות פרטיות
- ▲ אזורי נוף ועוד

נתונים טכניים

מראה / גוון	חול
אריזה	שקי נייר, 20 ק"ג.
אחסון / חיי מדף	12 חודשים מיום הייצור כפי שמטובע ע"ג אריזת המוצר. יש לאחסן את המוצר הרחק מקרינת שמש ישירה במקום מוצל. חשיפת המוצר ללחות עלולה לפגום באיכות המוצר
בסיס כימי	חול נקי ושטוף + פולימרים מיוחדים
סוג ההתקשות	מגיב בלחות
יישום	
תשתיות	יש לוודא כי: המשטח יבש, נקי מאבק, נקי משמן, נקי מגריז, ללא חול רופף, ללא עשבים. אין למלא מראש את המישקים בחול רגיל או בכל חומר מילוי אחר. במידה וקיים מילוי בין המישקים יש להסירו באמצעים מכאניים או לחץ מים. בכל מקרה מומלץ לשטוף תמיד את האבנים בלחץ מים להסרת אבק, לכלוך, עודפי שאריות בניה וכל חומר שעלול לפגוע בהידבקות המוצר לתשתית.
מצב התשתית	על התשתית להיות נקייה ויבשה
תצרוכת/שטח כיסוי	שטח הכיסוי ישתנה בהתאם לגודל האבן, רוחב המישק ועומק המישק לדוגמה: אבנים משתלבות: כ-2 עד 5 מ"ר לשק

עברית
דבקי אריחים ומילוי מישקים

דף מידע טכני
Sika FastFix®-131
תאריך 6.8.26

לוחות אבן טבעית: כ-10 עד 20 מ"ר לשק לקבלת אומדן מדויק מומלץ לבצע איזור ניסיון על התשתית טרם תחילת הביצוע.	
תנאים ליישום	
טמפר' תשתית	רצוי: בין 10 מ.צ ל 20 מ.צ. מומלץ להצליף את התשתית בימים חמים או ליישם בטמפרטורות יורדות.
טמפר' סביבה	מינימום 5°C+ מקסימום 30°C+

הגבלות ליישום		זמני התקשות
אין להשתמש במוצר כאשר:		
- רוחב המישק קטן מ-2 מ"מ, - עומק המישק קטן מ-25 מ"מ - צפוי גשם מייד לאחר היישום - טמפרטורת הסביבה נמוכה נמוך מ 5 מ.צ - אין להוסיף חול, מוספים, או מלט לתערובת		פעולה
		זמן המתנה
		התקשות ראשונית 24-48 שעות
		תנועה קלה מעל 48 ועד 5 ימים
לאחר היישום:		ייבוש מלא 28 יום
אין לבצע שטיפה בלחץ במשך 28 ימים.		בטמפרטורות נמוכות זמני ההתקשות יתארכו.
המוצר אינו מיועד לטבילה ממושכת במים, אך עמיד במחזורי הרטבה וייבוש רגילים כתוצאה מתנאים סביבתיים		

שיטה	ניקוי כלים
- על הממשק להיות ברוחב מינימאלי של 2 מ"מ ועומק מינימאלי של 25 מ"מ. - יש לפתוח את השק, לערבב מעט את האבקה, לפרק גושים שנוצרו באחסון במידה וקיימים. - אין להוסיף חו או כל חומר אחר לתערובת.	במים בלבד או במים חמים וסבון, מיד בגמר השימוש. חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד. נ.
מילוי המישקים	תחזוקה
- לפזר כמויות קטנות של החומר היבש. - לטאטא את החומר אל תוך המישקים עד למילוי מלא. - יש לוודא שכל המישקים מלאים לחלוטין.	לעיתים עלולים להופיע משקעים שמקורם במי גשם. ברוב המקרים ניתן להסירם בקלות באמצעות הברשה או שטיפה במים נקיים. בטיחות - להשתמש בכפפות ומשקפי מגן. - להימנע ממגע עם העיניים. - להרחיק מהישג ידם של ילדים. - במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף היטב במים ולפנות לקבלת טיפול רפואי במידת הצורך.

דחיסה	הוראות בטיחות
- לאחר מילוי המישקים יש לבצע דחיסה באמצעות: - פלטה רוטטת - או קרש עץ ופטיש גומי <u>שלב זה חשוב לקבלת חוזק מרבי.</u> - יש לוודא שהחול על הממשקים ולא ע"ג האריחים	בעת היישום חובה לחבוש משקפי מגן, כפפות להגנה על עור הידיים. במגע עם המוצר בעיניים, שטוף במים רבים ופנה את הנפגע לקבלת טיפול רפואי. במגע עם העור, הסר בגדים מזוהמים, שטוף במים רבים ופנה את הנפגע לקבלת טיפול רפואי. המוצר מכיל מלט. בכל מקרה של פגיעה יש לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר הזמין ב www.gilar.co.il.
הפעלה באמצעות מים	
לאחר הדחיסה יש להרטיב את המשטח בעזרת: - צינור מים או משפך עם ראש פיזור - יש להרטיב עד שכל המישקים רוויים. - אין להשתמש במכשיר שטיפה בלחץ המייצר נחץ נקודתית ועלול להוציא את החומר מהמישקים. - אין להרטיב את הממשקים בכינון ישיר של לחץ מים/צינור. יש להרוות את הממשקים במים בהמטרה קלה וריסוס מים, ללא לחץ.	

אזהרת בטיחות

איכות הסביבה, בריאות ובטיחות

לפני השימוש במוצר, יש לעיין בגרסה העדכנית של גיליון הבטיחות (SDS - Safety Data Sheet).

גיליון הבטיחות מספק מידע והנחיות בנוגע ל:

- שימוש בטוח במוצר
- טיפול נכון במוצר
- תנאי אחסון
- סילוק בטוח של המוצר
- מידע פיזיקלי
- מידע סביבתי
- מידע טוקסיקולוגי
- מידע נוסף הקשור לבטיחות השימוש במוצר.

הגבלת אחריות:

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

גילאר בע"מ

רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין

טל: 03-9019004 פקס: 03-7407238

טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004

עברית
דבקי אריחים ומילוי מישקים



דף מידע טכני
Sika FastFix®-131
תאריך 6.8.26